



Spett. Le

FOUR-EMME PRODUCTION S.r.l.

Via Fornaci 10/a

24040 CORTE FRANCA (BS)

 Data, 8 luglio 2016  
 RP n° 400-C/2016  
 Rif. Vs conferma del 08.06.2016

Camp. ricevuto il 10.06.2016 Data inizio prove: 24.06.2016 Data fine prove: 08.07.2016 Pag. 1 di 2

## R A P P O R T O                      D I                      P R O V A

**Oggetto:** IDONEITA' AL CONTATTO CON ALIMENTI SECONDO IL REGOLAMENTO EUROPEO 1935/2004 e SECONDO IL DM 21/03/73 E SUCCESSIVE MODIFICHE DI UNA MESCOLA DENOMINATA "NR 4831 - NR 50 Z PARA 1015 A" FORNITA SOTTO FORMA DI PLACCHETTE VULCANIZZATE A SPESSORE 2 mm

### MESCOLANZA

**NR 4831 -  
NR 50 Z PARA 1015 A**

 Metodi di  
Prova

Valori Limite

### CONDIZIONI DI PROVA

#### Simulanti

B	C	--
Acido acetico al 3% (p/v) in soluzione acquosa	Etanolo 10% (p/v) in soluzione acquosa	Etanolo 50% (p/v) in soluzione acquosa

 DM 22/07/98  
N.338  
Allegato Cap. I

.....

#### Tempo e temperatura di contatto

4 ore a 100°C	4 ore a 100°C	4 ore a 100°C
---------------	---------------	---------------

 DM 22/07/98  
N.338  
Allegato Cap. II

.....

### PROVE

<u>Migrazione globale</u>	mg/kg	45,0	5,3	23,0	DM 26/04/93 N. 220 All. III Sez. 1/B	≤ 50 (DM 21/03/73 Art. 5)
<u>Migrazione specifica dei tiurami</u>	mg/kg	Assenti	Assenti	Assenti	DM 21/03/73 All.IV Sez. 3.1	≤ 1 (DM 21/03/73 All.IV Sez.3.1)
<u>Migrazione specifica dei tiazoli*</u>	mg/kg	Non rilevabile (<0,02)			DM 24/09/96 N.572 Allegato 2	≤ 0,05 (DM 24/09/96 N.572 Allegato 2)

\*Eseguita utilizzando come simulante ACQUA DISTILLATA (24ore@40°C)

Data, 8 luglio 2016

RP n° 400-C/2016

Pag. 2 di 2

---

**R A P P O R T O            D I            P R O V A**

---

**COMMENTO:**

Le prove di cessione sono state condotte su lastrine di gomma vulcanizzata, applicando i criteri indicati all'Articolo 4, Punto 4 del DM 18.06.1979 in quanto il materiale viene destinato alla produzione di manufatti di tipo diverso.

Sulla base della formulazione fornita dal Committente e sulla base dei risultati delle prove di migrazione ottenuti si attesta che la miscelanza denominata **"NR 4831 - NR 50 Z PARA 1015 A"** esaminata in accordo al **Regolamento Europeo 1935/2004** ed il **DM 21.03.73 e Successive Modifiche, è idonea** al contatto con tutti gli **alimenti acquosi (non acidi), acidi, alcolici fino ad un gradazione massima pari al 50% e prodotti lattiero-caseari** in tutte le condizioni di tempo e temperatura **solo quando** nell' intervallo di 4 ore, **1 dm<sup>2</sup> di miscelanza viene in contatto con almeno 4 kg** di alimento.

Il campionamento è stato eseguito a cura del Committente.


....

I risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione provato.

....


Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione del Laboratorio.

L'OPERATORE



E. Badomer

IL DIRETTORE

  
F. Negrom